

بررسی کمی و کیفی چاه‌های آبی سیستم حفاظت کاتدی لوله‌های انتقال گاز

نسیبه حاجیلری^۱، عرفان حیدری^۲، محمدامین فقیه^۱، علی بهمدی^۱

۱. گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی علی آباد کتول، دانشگاه گلستان، گلستان، ایران

۲. بخش حفاظت کاتدی، شرکت گاز استان گلستان، گلستان، ایران

آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول مکانبات: n.hajilari@gu.ac.ir

مقاله علمی - ترویجی

صفحه ۱۸ - ۲۶

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۰۳/۰۵

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

چکیده

در این مقاله، روش حفاظت کاتدی در لوله‌های انتقال گاز با استفاده از بستر آندی برای چاه‌های آبی مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش، با روش مانیتورینگ ۱۴ چاه آندی آبی بررسی و بر روی آب موجود در چاه‌ها نیز آنالیز انجام شد. نتایج آنالیزها بیانگر شکستگی دیواره چاه، قطع شدن طناب‌ها، نامنظم بودن کابل‌ها و رانش زمین در اعماق داخلی چاه‌ها است. سختی آب از ۸۰۰ تا ۵۲۰۰ ppm، کلرین از ۵ تا ۸۶ و آمپر از ۰/۲۱ تا ۳/۶ در چاه‌های مختلف تغییر کرده است. برخی چاه‌ها دارای pH کمتر از ۶/۵ و در نتیجه دارای محیطی اسیدی و مستعد برای خوردگی هستند. برخی چاه‌های مورد مطالعه دارای TDS بالاتر از ۳۰۰۰ mg/l و برخی دارای سختی آب بالایی بودند. همچنین اکثر چاه‌ها هدایت الکتریکی پایینی داشتند. بر اساس نتایج این تحقیق مشخص گردید در زمان طراحی و بهره‌برداری از چاه‌های آندی بایستی ویژگی‌های خاک، احتمال نفوذ شوینده‌ها به آب چاه‌ها و دیگر مسائل محیط زیستی در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد شد اندازه‌گیری مشخصات شیمیایی و الکتریکی آب و خاک چاه به بازرسی‌های سالانه اضافه شود و در این زمینه استاندارد تدوین گردد.

کلیدواژه‌ها: خوردگی، حفاظت کاتدی، چاه آندی آبی، کلرین، آمپر

۱. مقدمه

خوردگی جلوگیری نمود بلکه باید به نحوی میزان خوردگی را به حد قابل قبول رسانید. در حالت ایده‌آل انتظار می‌رود با اعمال یک پوشش مناسب در شرایط محیطی مناسب میزان خوردگی فلز به صفر برسد ولی در عمل این هدف فقط با اعمال پوشش بر فلز قابل دستیابی نیست، بنابراین نیاز است که اقداماتی علاوه بر اعمال پوشش جهت حفظ دائمی خطوط لوله فلزی از خوردگی انجام گیرد تا میزان خوردگی را در عمل به حداقل برساند [۱، ۲].

خوردگی در تمامی دسته‌های اصلی مواد شامل فلزات، سرامیک‌ها، پلیمرها و کامپوزیت‌ها اتفاق می‌افتد اما وقوع آن در فلزات فراگیرتر است. خوردگی یک واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی مخرب بین سطح فلز و محیط اطراف آن است. با توجه به اینکه از لحاظ ترمودینامیکی مواد اکسید شده نسبت به مواد در حالت معمولی در سطح پایین‌تری از انرژی قرار دارند، تمایل رسیدن به سطح انرژی پایین سبب اکسید (خورده) شدن فلز می‌گردد. با این توضیح می‌توان گفت که هیچ‌گاه نمی‌توان به‌طور کامل از





شکل ۱. سر چاه حفاظت کاتدی آبی

در زمینه حفاظت کاتدی پژوهش‌های زیادی در ایران و در دنیا انجام گرفته است، اما در مورد بررسی آب چاه‌های حفاظت کاتدی آبی تحقیقات زیادی انجام نشده است. در یک پژوهش جوادی نژاد و همکاران تغییرات pH را با جریان، پتانسیل خط لوله و ولتاژ خروجی منبع تغذیه در چاه‌های حفاظت کاتدی استان اصفهان بررسی کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که برای اینکه سیستم حفاظت کاتدی با بستر چاهی آبی بازدهی مناسبی داشته باشد بایستی پتانسیل و مقدار جریان بهینه باشد و آب موجود برای جلوگیری از وقوع واکنش‌های ناخواسته از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد [۷]. همچنین بهادری نشان داد کاهش pH و به عبارتی اسیدی شدن آب باعث ایجاد محیط خورنده و در نتیجه عملکرد نامطلوب و در نهایت تخریب سیستم حفاظت کاتدی می‌شود [۸]. در تحقیق دیگری تخریب چاه‌های حفاظت کاتدی آندی آبی به عوامل بسیاری از جمله جریان اعمالی و ولتاژ خروجی از منبع تغذیه، نوع و جنس آندها و غلاف چاه، خواص شیمیایی آب چاه، حجم آب درون چاه و امکان تبادل آن با بستر و همچنین امکان نفوذ پساب‌های صنعتی به درون چاه و در نتیجه تغییر افزایش میزان آنیون‌ها، کاتیون‌ها و ترکیبات فلزی و غیرفلزی ارتباط داده شد [۹].

عملکرد نامطلوب چاه‌های حفاظت کاتدی در نهایت باعث خوردگی در لوله‌ها خواهد شد که خسارات زیادی به شرکت‌ها وارد می‌کند و همچنین نیروی انسانی زیادی نیز برای حل این مشکل بایستی درگیر شوند، بنابراین ضروری است چاه‌های حفاظت کاتدی آندی آبی مورد بررسی دقیق‌تر قرار بگیرند و عوامل مؤثر بر عملکرد این چاه‌ها مشخص شوند. لذا در این مقاله عملکرد چاه‌های آندی آبی شهرستان‌های استان گلستان با استفاده از روش مانیتورینگ بررسی شد. همچنین از آب چاه‌ها نمونه‌برداری و بر روی آن‌ها آنالیز انجام شد. در انتها نتایج حاصل از بررسی‌ها تحلیل و پیشنهادهایی در این مورد ارائه شده است.

یکی از روش‌هایی که برای جلوگیری از خوردگی فلزات بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد روش حفاظت کاتدی است. حفاظت کاتدی به دو روش جریان مؤثر و آند فنا شونده اعمال می‌گردد [۳]. در صنعت نفت و گاز بیشتر از روش آندهای فنا شونده استفاده می‌شود. فلز آند داخل موادی که کاهنده مقاومت ویژه زمین هستند و نیز ارتباط یونی آند با خاک را تسهیل می‌کنند دفن می‌گردد که به مجموعه مذکور بستر آندی گفته می‌شود.

یکی از انواع بسترهای آندی بسترهای چاهی است. بسترهای چاهی در مناطق شهری و پرتراکم که محدودیت و دشواری در تحصیل اراضی وجود دارد و همچنین در زمین‌هایی که لایه فوقانی خاک دارای مقاومت ویژه الکتریکی زیاد باشد و بتوان با انجام حفاری به خاک با لایه مقاومت الکتریکی کم دست پیدا کرد مورد استفاده قرار می‌گیرند [۴]. مکانی به‌عنوان بستر آندی انتخاب می‌شود که کمترین مقاومت مخصوص را داشته باشد [۵]. برای اجرای این نوع بستر مطابق استاندارد IPS-M-TP-707 ضروری است عملیات حفاری از سطح زمین تا رسیدن به آب انجام شود. لوله غلافی فلزی نیز از سطح زمین تا سطح آب گذاشته می‌شود. جهت اتصال آندها به منبع تغذیه از جعبه کنترل مثبت مطابق استاندارد IPS-M-TP-702 استفاده می‌شود. این جعبه به قطب مثبت ترانس یک‌سوساز وصل می‌شود و در کناره چاه قرار می‌گیرد. برای اتصال خط لوله به منبع تغذیه از جعبه کنترل منفی چهار ترمیناله استفاده می‌شود. یک ترمینال برای اتصال منفی مبدل یک‌سوساز و دو ترمینال با کابل کم مقاومت به لوله متصل می‌شود که یکی وظیفه تزریق جریان و دیگری برای آزمایش پتانسیل استفاده می‌شود.

یکی از روش‌های حفاظت کاتدی با بستر آندی در خطوط توزیع گاز طبیعی، بستر چاه آندی آبی است [۶]. در این نوع بستر آندها به‌صورت عمودی قرار می‌گیرد. عمق این نوع بسترها بستگی به عمق سفره‌های آب زیرزمینی دارد، یعنی بایستی حفاری تا عمقی انجام پذیرد که آب کل عمق بستر را در برگیرد. در این نوع بستر، آندها به‌وسیله طناب مخصوص و با استفاده از قرقره در مرکز چاه قرار می‌گیرند و فاصله مرکز به مرکز آن‌ها به‌وسیله طناب‌ها تنظیم می‌گردد. در (شکل ۱) نمایی از چاه حفاظت کاتدی آندی آبی نشان داده شده است.



۲. مواد و روش تحقیق

در این تحقیق به منظور بررسی عملکرد سیستم حفاظت کاتدی با روش بستر آندی تعدادی از چاه‌های آبی استان گلستان با موقعیت مکانی متفاوت بررسی و آب چاه‌ها مورد آنالیز قرار گرفت. برای بررسی ایستگاه‌های شهرهای گنبد، کردکوی، گرگان و مینودشت (مجموعاً ۱۴ چاه) در نظر گرفته شد.

۱-۲. بررسی چاه

برای نمونه‌برداری و بررسی وضعیت چاه‌های حفاظت کاتدی، از روش مانیتورینگ استفاده شد. در روش مانیتورینگ از چاهی که تجهیزات کار گذاشته شده‌اند فیلم تهیه می‌شود و اطلاعاتی نظیر ارتفاع چاه، موقعیت آندها، میزان خرابی کابل‌ها، ارتفاع غلاف‌ها، ارتفاع سطح آب، میزان پرشدگی چاه و در نهایت آنالیز آب چاه بررسی می‌شود. با مانیتورینگ می‌توان موارد زیادی را مورد بررسی قرار داد که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: علت خرابی و یا کار نکردن آندها، میزان پرشدگی چاه، وجود و یا عدم شکستگی غلاف‌ها، میزان رانش چاه (با تجهیزات موجود)، درست قرار گرفتن غلاف‌ها، درست قرار گرفتن کابل‌ها و آندها، ارتفاع سطح آب، ارتفاع چاه، نمونه‌گیری از حداکثر عمق پیشروی، نمونه‌برداری از آب چاه و فیلم‌برداری در عمق زیاد. به منظور بررسی وضعیت چاه‌های آبی به روش مانیتورینگ از دستگاه تحقیقاتی جدیدی تحت عنوان «مانیتور کننده هفت‌کاره» (سازنده شرکت گاز گلستان) استفاده شده است. این دستگاه قابلیت وارد شدن به چاه، تهیه فیلم و نمونه‌گیری از آب را دارد.

۲-۲. آنالیز آب

بعد از نمونه‌برداری از آب چاه توسط دستگاه مانیتور کننده هفت‌کاره، نمونه‌های آب چاه‌ها برای انجام آنالیز به آزمایشگاه خاک آزمایشی ارسال شد. روش انجام آزمایش‌ها در ادامه ارائه شده است.

برای اندازه‌گیری مقدار یون کلرید، از روش موهر^۱ استفاده شد. یون کلر با نیترات نقره استاندارد در pH ۷ و مجاورت یون کرومات به‌عنوان معرف تیتر استفاده شد. در پایان عمل تیتراسیون، رسوب قرمز آجری کرومات نقره ظاهر شد. با محاسبه میزان کلر مصرفی و نرمالیتته کلر، غلظت یون کلر موجود در نمونه مشخص گردید. به منظور اندازه‌گیری یون‌های کلسیم و منیزیم موجود در آب (عامل سختی آب) در ابتدا به کمک هیدروکسید آمونیوم pH محیط را به ۱۰ رسانده و سپس معرف اریوکروم به آن اضافه شد. اگر هیچ یون فلزی از کلسیم و منیزیم در آب موجود نباشد معرف آبی می‌شود ولی کمپلکس‌های فلزی آن به رنگ قرمز شرابی و یا نارنجی درمی‌آیند. پس اگر رنگ محیط قرمز شود یون‌های فلزی در آن وجود دارد. اگر به چنین محلول قرمزنگی محلول EDTA اضافه شود ابتدا با کلسیم سپس منیزیم متصل به اریوکروم کمپلکس تشکیل داده و از آنجایی که این کمپلکس‌ها از کمپلکس‌های فلز بارنگ پایدارتر هستند اریوکروم کاملاً از قید یون‌های فلزی آزادشده و آبی می‌شود. پس لحظه‌ی آبی شدن محلول زمانی است که تمام یون‌های فلزی با EDTA واکنش داده‌اند. برای اندازه‌گیری هدایت الکتریکی از دستگاه هدایت سنج دارای دو الکترود یکسان فلزی پلاتینه شده استفاده شد که پیل هدایت سنجی را درون محلول قرار داده و دستگاه با ولتاژ مناسبی که بین الکترودها می‌فرستد هدایت محلول را نشان می‌دهد. اندازه‌گیری‌های pH در آزمایشگاه توسط دستگاه pH متر انجام شده است.

۳. نتایج و بحث

۱-۳. بررسی وضعیت داخلی چاه

عوامل اثرگذار بر عملکرد چاه حفاظت کاتدی و وضعیت چاه‌های استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به شهر و محل ایستگاه چاه‌ها شماره‌گذاری شده‌اند (جدول ۱).

جدول ۱. شماره‌گذاری چاه‌های استان گلستان


شماره چاه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
شهرستان	گنبد	گنبد	گنبد	گنبد	گنبد	کردکوی	کردکوی
ایستگاه	امامزاده	آرش	اداره مرکزی	فرهنگیان	بهارستان	شهرک صنعتی	خیابان کارگر
عمق مانیتورینگ	۳۱	۲۴	۲۶	۳۰	۸	۳۲	۱۲
عمق چاه	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰
شماره چاه	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
گرگان	گرگان	گنبد	گرگان	مینودشت	مینودشت	گرگان	کلاله
ایستگاه	مطهری	نومل	بلوار حسام	گوگل	مزار	شهرک امام	دوراهی
عمق مانیتورینگ	۹۴	۴۹	۲۰	۳۵	۴۹	۴۰	۲۰
عمق چاه	۱۲۲	۶۳	۵۰	۵۰	۵۰	۷۰	۷۰

همان طور که در (جدول ۱) مشخص است انجام مانیتورینگ در تمام عمق چاه به دلیل مشکلاتی که وجود داشت امکان پذیر نبود.

۲-۳. کدورت

در ابتدا آب چاه‌ها به‌طور کیفی مورد بررسی قرار گرفت. همان طور که در (شکل ۲) مشخص است آب چاه‌های مختلف از لحاظ رنگ و ماهیت متفاوت هستند. پس از نمونه برداری

توسط دستگاه مانیتورینگ از ایستگاه‌های مختلف دیده شد که رنگ تعدادی از نمونه‌های به دست آمده از یکدیگر متفاوت است. در (شکل ۲ الف و ج)) رنگ نمونه آب زرد رنگ است و در (شکل ۳ ب)) رنگ نمونه تیره است. این تغییر رنگ را می‌توان ناشی از متفاوت بودن میزان کل مواد معلق جامد (TSS) در آب چاه‌ها دانست. بالا بودن مقدار TSS می‌تواند عامل کدورت آب چاه و کاهش شفافیت آن باشد.



شکل ۲. نمونه آب چاه حفاظت کاتدی ایستگاه‌های الف (شماره سه ب) شماره یک ج) شماره چهار

۳-۳. میزان pH (اسیدیته)

مطلوب است آب چاه در حالت نزدیک به خنثی باشد. pH بین ۶/۵ تا ۸ محدوده مطلوب برای چاه‌های آندی است. همان طور که در (جدول ۲) مشخص است بیشتر چاه‌ها در محدوده مطلوب قرار دارند. آب با pH کوچک‌تر از ۶/۵ آبی اسیدی، نرم و خورنده است، در حالی که آب با pH بزرگ‌تر از ۸ آبی قلیایی، رسوب‌گذار و سخت به حساب می‌آید [۱۰]. در چاه‌های شماره ۳، ۱۱ و ۱۲ آب از لحاظ اسیدیته در محدوده اسیدی و نامطلوب قرار دارد. کاهش pH آب وجود مقادیر اندکی اسیدهای معدنی و آلی از منابع سولفیدی، نیتراتی، کلریدی و فلورایدی در آب را نشان می‌دهد. اسیدی

شدن آب چاه می‌تواند یکی از عوامل اصلی خوردگی آندها و تجهیزات داخل چاهی باشد و موجب از کار افتادگی سیستم حفاظت کاتدی و مشکلاتی نظیر شکستگی دیواره چاه‌ها شود [۷]. آب چاه شماره یک تا حدی در ناحیه قلیایی قرار گرفته است که باز هم در محدوده عملکرد نامطلوب جای می‌گیرد. ورود مواد شوینده به منابع آب زیرزمینی و در نتیجه نفوذ آن‌ها به چاه می‌تواند دلیل قلیایی شدن آب باشد. علاوه بر این در صورت وجود فلزات سنگین، اگر محیط اسیدی باشد احتمال ایجاد محیط میکروبی بیشتر می‌شود و اگر محیط قلیایی باشد احتمال رسوب این فلزات بیشتر خواهد شد [۱۲].

جدول ۲. میزان pH آب چاه‌های مختلف

چاه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
pH	۸/۳	۷/۲	۴/۵	۷/۶	۷/۹	-	-	۷/۲	۷/۶	۷/۱	۶/۲	۳/۹	۷/۲	۷/۲

۴-۳. کل جامدات محلول^۲ (TDS)، کاتیون‌ها و آنیون‌ها

منظور از TDS، کل مواد جامد محلول آلی و معدنی در آب و یا به عبارت دیگر مجموع غلظت همه یون‌های موجود در آب از جمله (کربنات، کلراید، سولفات، نیترات، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم،...) است. به‌طور کلی در آب‌های زیرزمینی کاتیون‌ها (کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم) و آنیون‌ها (کربنات، بی‌کربنات، سولفات و کلرید) بیشتر به‌صورت محلول یافت می‌شود. همان طور که در (جدول ۳) نشان داده شده است میزان TDS در چاه‌های

۱، ۴، ۵، ۶ و ۷ نسبتاً بالا است. در این چاه‌ها مقدار مجموع کاتیون‌ها و آنیون‌ها نیز بالاتر بوده است. همچنین سختی و املاح محلول و معلق درون آب بر مقدار pH نیز اثر مستقیم دارند [۱۰]. افزایش مقدار یون‌های مثبت و منفی درون آب می‌تواند باعث افزایش خاصیت اسیدی آب و یا به عبارت دیگر کاهش pH آب شود که مشکلاتی از جمله ایجاد خوردگی و آسیب زدن به دیواره چاه را موجب می‌شوند [۱۰، ۱۱، ۱۳].

1. Total suspended solid
2. Total dissolved solid

جدول ۳. نتایج آنالیز TDS، کاتیون‌ها و آنیون‌ها (برحسب میلی‌اکی‌والان بر لیتر) در آب چاه‌های مختلف

چاه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
TDS (mg/l)	۳۳۲۳	۹۸۳	۱۱۹۲	۵۷۳۱	۴۱۰۶	۴۳۰۷	۲۶۴۳	۹۸۳	۷۱۵	۱۰۲۰	۶۱۱	۵۴۴	۱۰۱۷	۳۱۲
مجموع کاتیون‌ها	۵۷/۳	۱۶/۱	۱۵/۴	۱۸۶/۶	۸۸/۸	۸۱		۱۵/۸	۱۱/۴	۱۳/۵	۹/۷	۳/۸	۱۸/۳	۶/۹
Na ⁺	۲۸/۳	۷/۸	۱۰/۴	۸۲/۶	۴۷/۸	۶۵	۵۰	۲/۶	۲/۶	۲/۶	۱/۷	۲/۹	۳/۳	۱/۵
Mg ⁺⁺	۱۱/۵	۶/۶	۵	۷۲/۵	۲۸/۵	۱۳/۵		۴/۳	۶/۸	۰/۶	۲/۹		۶/۸	۱
Ca ⁺⁺	۱۷/۵	۱/۷	-	۳۱/۵	۱۲/۵	۲/۵	۵	۸/۹	۲	۱۰/۳	۵/۱	۲/۹	۸/۲	۴/۴
مجموع آنیون‌ها	۶۰/۴	۱۶/۹	۱۶/۶	۲۰۷/۴	۸۸/۷	۸۳/۱		۱۵/۳	۱۳	۱۷/۳	۱۰/۷	۷/۳	۱۶/۴	۹/۶
SO ₄ ⁻²	۲	۲/۸	۰	۱۲۰	۳۲	۱۴	۸	۳/۲	۲	۳/۶	۲/۸	۰	۴/۸	۱/۶
Cl	۵۷/۵	۵/۸	۱۶/۲	۸۶/۵	۵۵/۵	۶۰	۱۶	۳/۵	۴/۵	۴/۶	۳/۱	۷/۳	۷/۴	۱/۲
HCO ⁻³	۰/۹	۸/۳	۰/۴	۰/۹	۱/۲	۹/۱		۸/۶	۶/۵	۹/۱	۴/۸	۰	۴/۲	۶/۸
CO ₃ ⁻²

در آب باعث افزایش TDS، هدایت الکتریکی (EC) و سختی آب می‌شود [۱۴، ۱۵]. با پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی هم غلظت یون سولفات افزایش یافته و اثرات آن بیشتر خواهد شد [۱۴، ۱۵]. در چاه شماره (۴) بالا بودن میزان یون سولفات می‌تواند باعث افزایش پارامتر TDS و در نتیجه کاهش pH و به دنبال آن ایجاد مشکلاتی برای سیستم حفاظت کاتدی می‌شود.

۳-۵. سختی آب

تمامی املاح، سولفات، یون‌های فلزی، ترکیبات فسفر، پلی فسفات‌ها و فسفات‌های آلی از عواملی هستند که باعث افزایش سختی آب در بعضی چاه‌ها شده‌اند. بر اساس (جدول ۴) بیشترین سختی آب در چاه‌های شماره ۱، ۲ و ۳ وجود داشته است.

کلرین در ابتدا هادی است ولی بعد از رسوب کردن هدایت الکتریکی را پایین می‌آورد. یون کلرین همواره باعث افزایش سرعت خوردگی در فلزات و آلیاژها می‌شود. بیشتر این کلر در واقع از منبع آب آشامیدنی است اما در چاه‌های مختلف متفاوت است. آنالیز چاه‌ها نشان می‌دهد که یون کلرین در چاه‌های شماره ۱، ۴ تا ۶ دارای مقدار بالایی است که این می‌تواند باعث کاهش هدایت الکتریکی شود و در نتیجه ایستگاه آمپر کمتری منتقل کند و احتمال خوردگی آند و تجهیزات درون چاهی افزایش یابد.

سولفات‌های کلسیم و منیزیم اصلی‌ترین منابع ایجاد یون‌های سولفات در آب هستند. افزایش میزان یون سولفات

جدول ۴. سختی آب و نسبت جذب سدیم در چاه‌های مختلف

چاه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
سختی (ppm)	۱۴۵۰	۲۰۵۰	۵۲۰۰	۲۵۰	۴۱۵	۸۰۰	-	۴۴۰	۶۶۰	۵۴۵	۰/۹	۷۵۰	۱۴۵	۴۰۰
نسبت جذب سدیم	۷/۴	۳/۹	۶/۵	۱۱/۵	۱۰/۶	۲۳		۱	۱/۲	۱/۱	۰/۸۵	۰/۸	۱/۲	۰/۹

نسبتاً کم‌سدیم تبادل است که خاک شور نامیده می‌شوند و مقادیر بزرگ‌تر از ۱۳ بیانگر فزونی میزان سدیم تبادل نسبت به خاک‌های شور است. در این حالت ورود هوا و آب به خاک به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد [۱۶]. در اکثر چاه‌های مورد بررسی نسبت جذب سدیم کمتر از ۱۳ بوده است و خاک شور است، اما در چاه شماره ۶ با نسبت جذب سدیم ۲۳، خاک شور-سدیمی است.

نسبت جذب سدیم در واقع نسبت بین سدیم به کلسیم و منیزیم آب خاک یا عصاره اشباع است و فرض بر این است که نسبت سدیم به کلسیم و منیزیم در سطح ذره رس از نسبت سدیم به کلسیم و منیزیم در آب خاک تبعیت می‌کند [۱۶]. عکس‌العمل خاک‌ها نسبت به شرایط شوری یا سدیمی بودن بسته به نوع کانی‌های خاک بسیار متفاوت است. مقدار نسبت جذب سدیم کمتر از ۱۳ در خاک‌ها نشان‌دهنده‌ی میزان

1. Electrical conductivity



۳-۶. سدیم کربنات باقی مانده

برای بیان سدیم روش‌های متفاوتی نظیر درصد سدیم محلول، شاخص نمک و استفاده از دیاگرام ویلکاکس وجود دارد [۱۷]. معمول‌ترین روشی که برای ارزیابی اثر سدیم بر نفوذپذیری خاک و به عبارتی برآورد خطر سدیم در آب آبیاری به کار می‌رود، استفاده از نسبت جذب سدیم است که بر اساس طبقه‌بندی آزمایشگاه شوری ایالات متحده، اگر نسبت جذب سدیم ۱۰-۰ باشد درجه سدیمی کم است و اختلالی در خاک ایجاد نمی‌کند و اگر ۱۰-۱۸ باشد درجه سدیمی متوسط بوده که استفاده از چنین آبی در اراضی سنگین رسی و لوم-رسی در درازمدت خطرناک است و اگر ۱۸-۲۶ باشد درجه سدیمی شدید بوده و چنانچه این میزان در دامنه ۳۰-۲۶ باشد درجه سدیمی خیلی شدید بوده و استفاده از این آب‌ها خطرناک و غیرمجاز است [۱۸]. همان‌طور که در (جدول ۴) نشان داده شده است سدیم کربنات باقیمانده در همه چاه‌ها صفر بود.

۳-۷. هدایت الکتریکی

هدایت الکتریکی آب رابطه مستقیمی با TDS و نمک‌های محلول در آب دارد و با افزایش غلظت املاح در آب، میزان هدایت الکتریکی افزایش می‌یابد. مطالعات نشان داده است اگر pH بزرگ‌تر از ۹ و یا کوچک‌تر از ۵ باشد است هدایت الکتریکی تأثیرگذاری بیشتری دارد و می‌تواند احتمال وقوع واکنش‌های ناخواسته را افزایش دهد [۱۳]. علاوه بر این هدایت الکتریکی آب چاه‌های آندی که یکی از عوامل محدودکننده جریان است می‌تواند مانع ارائه آمپر پیش‌بینی شده در ایستگاه‌های حفاظت کاتدی شود. همان‌طور که مشخص است برخی از چاه‌ها دیگر توانایی آمپردهی و یا استمرار کار در آمپرهای بالا را به‌طور مداوم ندارند. اگر هدایت الکتریکی چاه پایین باشد نمی‌تواند آمپر را به‌خوبی انتقال دهد. در بررسی انجام شده همان‌طور که در (جدول ۵) مشخص است چاه‌های شماره ۲، ۳ و ۸ الی ۱۴ هدایت الکتریکی پایینی دارند. هدایت الکتریکی پایین باعث می‌شود ایستگاه آمپر کمتری را به خطوط لوله اعمال می‌نماید و بنابراین در طول زمان آمپر سیر نزولی می‌گیرد و احتمال خوردگی آند و تجهیزات درون چاهی افزایش می‌یابد.

جدول ۵. میزان هدایت الکتریکی آب چاه‌های مختلف

چاه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
هدایت الکتریکی (ECe6)	۵۱۹۲	۱۵۳۶	۱۸۶۳	۸۹۵۵	۶۴۱۵	۶۷۳۰	۴۱۳۰	۱۴۶۵	۱۱۱۸	۱۵۹۵	۹۵۴	۸۵۰	۱۵۹۰	۶۸۷

در نتیجه احتمال خوردگی افزایش می‌یابد. مقدار آمپر چاه‌های مختلف قبل و بعد از مانیتورینگ در (جدول ۶) نشان داده شده است. با توجه به اینکه از ترانس ۲۵ آمپر و ۷۵ ولت بیشتر استفاده شده است آمپر چاه‌ها نسبتاً در محدوده مناسبی قرار دارد. آمپر بالا می‌تواند نشان‌دهنده‌ی باز زیاد بر روی ایستگاه، خرابی پوشش و یا خرابی اتصالات عایقی علمک‌ها باشد.

کمپلکس‌ها و بنیان‌های منفی موجود در آب تحت تأثیر میدان‌های الکتریکی می‌توانند بر روی آندهای معلق رسوب کنند و در نتیجه از توانایی آمپردهی کاسته و منجر به کاهش کارایی آن‌ها شوند. ترکیبات نیترات‌ها، فسفات‌ها و کربنات‌ها موجود در خاک که در نتیجه تخلیه فاضلاب‌ها در خاک ایجاد می‌شوند نیز بار منفی دارند و توانایی آمپر دهی را کاهش می‌دهند که خود این می‌تواند عامل کاهش آمپر در چاه‌ها باشد

جدول ۶. مقدار آمپر قبل و بعد از انجام مانیتورینگ در چاه‌های مختلف

چاه	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
قبل از مانیتورینگ	۳/۶	۲/۸	۱/۲۴	۲/۷۵	۲/۰۸	۱/۱۲	۲	۲	۱/۲۷	۵/۰۸	۱/۸۳	۰/۹۶	۳/۲۸	۰/۷۷
بعد از مانیتورینگ	۳/۶	۲/۸۳	۱/۲۶	۲/۱۹	۳/۳۵	۱/۱۵	۲/۳	۲/۱	۱/۳۱	۶/۰۸	۱/۹	۱/۰۶	۳/۳	۰/۸

جریان‌های سرگردان تأثیر می‌گذارند، بخصوص وقتی که تجهیزات تحت حفاظت در نزدیکی بستر آندی قرار داشته باشند. شار جریان از بستر چاهی به سمت لوله یا سازه تحت

همچنین یکی از دلایل بروز خوردگی در سیستم حفاظت کاتدی با بستر آندی، شار جریان تولیدشده توسط منبع تغذیه است. جریان و پتانسیل خروجی منبع تغذیه بر ایجاد

حفاظت کاتدی در اثر تخلیه جریان اعمالی از منبع تغذیه ایجاد و سپس به منبع تغذیه از طریق اتصالات فلزی بازمی‌گردد [۱۹]. در صورت ایجاد تداخل کاتدی در مجاورت کاتد پلاریزه شده، جهت پتانسیل در جهت مخالف جریان خروجی از سازه تغییر می‌کند و موجب بروز خوردگی در سازه تحت حفاظت می‌شود. در این حالت در اطراف آند افزایش جریان و در نواحی کاتدی تخلیه اتفاق می‌افتد. در ادامه این تداخل ترکیبی باعث افزایش جریان و وقوع پدیده حفاظت بیش از حد و در نهایت افزایش واکنش‌های آندی بر روی سطح آندها می‌شود. در نتیجه این پدیده‌ها آندها، غلاف چاه، اتصالات و کابل‌های درون چاه خورده می‌شوند [۱۹].

شدت جریان موردنیاز به فلز تحت حفاظت و محیط اطراف آن بستگی دارد. شدت جریان اعمالی باید از شدت جریان معادل با سرعت خوردگی در همان محیط بیشتر باشد، بنابراین هر قدر سرعت خوردگی بیشتر باشد، مقدار جریان اعمالی نیز بیشتر می‌شود. اگر جریان اعمالی سبب ایجاد یک لایه رسوب مواد معدنی روی سطوح کاتدی شود، مقدار جریان کل لازم با افزایش رسوب کاهش می‌یابد. ولتاژ اعمالی باید نیز به مقداری باشد که بتواند شدت جریان کافی برای تمام نقاط تحت حفاظت کاتدی را تأمین نماید. در مورد آب‌هایی با مقاومت الکتریکی زیاد، ولتاژ اعمال شده باید بیشتر از محیط‌هایی با مقاومت الکتریکی کم باشد. همچنین که طول زیادی از یک خط لوله توسط تنها یک بستر آندی حفاظت شود، به ولتاژ اعمال شده بیشتری نیاز است. افزایش چگالی جریان خروجی از آندها، باعث افزایش فشار بر آندها، شدت یافتن واکنش‌های آندی روی سطح آندها و گاهی افزایش نرخ خوردگی و یا غیرفعال شدن آن‌ها می‌شود [۸، ۲۰].

۴. نتیجه‌گیری

در این مقاله ۱۴ چاه آندی آبی شهرهای استان گلستان با روش مانیتورینگ موردبررسی قرار گرفت. نتایج مانیتورینگ نشان داد بعضی از چاه‌ها دارای شکستگی دیواره، قطع شدن طناب‌ها و مشکلات دیگر بودند. همچنین آب موجود در چاه نمونه‌برداری و مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج آزمایش‌ها نشان داد مقادیر ترکیبات در هر چاه با چاه دیگر بسته به نوع خاک و نوع بهره‌برداری متفاوت است. همچنین اکثر چاه‌ها هدایت الکتریکی پایینی داشتند. علاوه بر این خاک چاه شماره ۶ تبدیل به خاک شور-سدیمی شده است. در زمان طراحی و بهره‌برداری از چاه‌های آندی بایستی ویژگی‌های خاک، احتمال نفوذ شوینده‌ها به آب چاه‌ها و دیگر مشکلات محیط زیستی را در نظر گرفت.

همچنین پیشنهاد می‌گردد مشخصات شیمیایی آب و خاک به‌طور سالانه اندازه‌گیری و ثبت شود و در طول مدت بهره‌برداری بازرسی سالانه به همراه آنالیز آب برای آن‌ها در نظر گرفته شود. همچنین با انجام بازرسی سالانه از وضعیت چاه‌ها در صورت وجود مشکل از حفاری مجدد در آن منطقه جلوگیری به عمل آید. علاوه بر این لزوم تدوین استاندارد در این موضوع خاص نیز احساس می‌شود.

۵. تشکر و قدردانی

از حمایت شرکت ملی گاز گلستان و همچنین کمک‌های آقای سعید اعتصامی و فرید امجد در انجام این پژوهش صمیمانه تشکر می‌شود.

مراجع:

- [1]. P. Kentish, Gas pipeline failures: Australian experience, British Corrosion Journal, Vol. 20, 1985, Pp. 139-146.
- [2]. L. Xu, Y. Cheng, Experimental and numerical studies of effectiveness of cathodic protection at corrosion defects on pipelines, Corrosion Science, Vol. 78, 2014, Pp. 162-171.
- [3]. G. Cui, Z. Li, C. Yang, X. Ding, Study on the interference between cathodic protection systems of gas station and long distance trunk pipeline, Anti-Corrosion Methods and Materials, Vol. 63, 2016, Pp. 405-413.

[۴]. آهنگری، بهزاد (۱۳۸۹)، شناسایی و مقابله با پدیده خوردگی در خطوط لوله فولادی انتقال و توزیع نفت و گاز. تهران: انتشارات ناقوس.

[۵]. مرگان، جان (۱۳۸۴)، حفاظت کاتدی، (ترجمه حسین جمالی). تهران: انتشارات شرکت ملی گاز ایران.

[۶]. شیخ زاده دوانی، بیژن (۱۳۷۱)، خوردگی، تهران: انتشارات شرکت ملی گاز ایران.

[۷]. جوادی نژاد، حمیدرضا، احمدی، مهدی، کاویان، امین، گل‌عذار، محمدعلی (۱۳۹۵)، بررسی کاهش PH چاه‌های آبی سیستم حفاظت کاتدی. دهمین همایش

- [۱۷]. غلامعلی زاده، آهنگر (۱۳۸۱)، کیفیت و ارزیابی کیفی آب آبیاری: نشر علوم کشاورزی.
- [۱۸]. الیاس، آذر، (۱۳۸۱)، اصلاح خاکهای شور و سدیمی (مدیریت خاک و آب)، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه..
- [19]. J. Fitzgerald, Stray-Current Analysis, Uhlig's Corrosion Handbook, 3rd Ed, Pp. 1013-1020, 2011.
- [20]. T.H. Lewis, Jr., Deep Anode Systems - Design, Installation, and Operation, NACE International, 2000.
- مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالوژی و انجمن علمی ریخته گری ایران، شیراز.
- [8]. A. Bahadori, Cathodic corrosion protection systems: a guide for oil and gas industries, Gulf Professional Publishing, 2014.
- [9]. F. Hongchen, Cathodic Protection System Operation and Maintenance, International Parkway, 2007
- [10]. S.E. Manahan, Water chemistry : green science and technology of nature's most renewable resource, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2011.
- [11]. L.M. Nollet, L.S. De Gelder, Handbook of water analysis, Taylor & Francis Group, New York, 2014.
- [12]. S.T. Nesaratnam, Water Pollution Control, John Wiley & Sons, 2014.
- [13]. N. Walton, Electrical conductivity and total dissolved solids—What is their precise relationship?, Desalination, Vol.72, No. 4, 1989, Pp. 275-292.
- [14]. D. Kaown, D-C. Koh, B. Mayer, K.-K. Lee, Identification of nitrate and sulfate sources in groundwater using dual stable isotope approaches for an agricultural area with different land use, Chuncheon, mid-eastern Korea, Agriculture, ecosystems & environment, Vol. 132, 2009, Pp. 223-231.
- [15]. X. Liu, J. Šimůnek, L. Li, J. He, Identification of sulfate sources in groundwater using isotope analysis and modeling of flood irrigation with waters of different quality in the Jinghuiqu district of China, Environmental earth sciences, Vol. 69, 2013, Pp. 1589-1600.
- [۱۶]. بای بوردی، محمد (۱۳۵۹)، طبقه بندی و تشکیل خاک، انتشارات دانشگاه تهران.



Quantitative and Qualitative Study of Water Wells in Cathodic Protection System of Gas Pipelines

Nasibeh Hajilary^{1*}, Erfan Heydari², Mohammadamin Faghih¹, Ali Behmadi¹

1. Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Golestan University, Aliabad Katol, Iran

2. Cathodic protection section, National Gas Company of Golestan, Golestan, Iran

*Corresponding Author, Email Address: n.hajilari@gu.ac.ir

Abstract

Cathodic protection using an anode is one of the common methods for preventing the corrosion of metals in the oil and gas industry. In Golestan province, in some cities, the ground bed has been used for cathodic protection. In this research, with a monitoring method and using a novel- research tool, 14 anodic water wells in the cities of Golestan Province were investigated and the water of wells was analyzed. The breakage of the well wall, broken rope, irregularity of cables, and ground drift were observed at the well's internal. Water hardness varied from 800 to 5200 ppm, chlorine from 5 to 86, and current from 0.21 to 3.6 in different wells. Wells No. 3, 11, and 12 have a pH lower than 6.5 and therefore have an acidic environment that is prone to corrosion. Wells 1, 4, 5, and 6 had TDS higher than 3000 mg/l, wells 1 to 3 had high water hardness, and the sodium adsorption ratio in well No. 6 was reached 23 indicating saline-sodium soil. Most wells also had low electrical conductivity. Based on the results of this research, it has become clear that during the design and operation of the anodic wells, soil characteristics, the probability of penetration of detergents into water wells, and other environmental issues should be considered. Moreover, It is suggested that the chemical and electrical properties of water and wells should be measured the during annual inspections and, that a standard be established in this field.

Keywords: Corrosion, Cathodic protection, Ground bed, Chlorine, Amperage

